



Nordlub tuk na ložiska kol, modrý

Lithiový komplexní tuk s přísadami EP; v modré barvě

Nordlub modrý tuk na ložiska kol je vysokoteplotní mazivo na bázi minerálního oleje s antioxidanty, ochrannými inhibitory koroze a vysokotlakými přísadami (aditiva EP), které je vhodné pro mazání tepelně vysoce zatížených valivých a kluzných ložisek.

Nordlub modrý tuk na ložiska kol je moderní vysoce funkční mazivo komplexně zmýdelněné lithiem, které je vhodné pro univerzální použití u automobilů a v průmyslových oblastech. Zaručuje vysokou mechanickou zatížitelnost, dobrou funkčnost při silných vibracích a díky tomu lze prodloužit intervaly mezi jednotlivým mazáním. Díky univerzálním vlastnostem je předurčen pro použití v různých ložiscích, včetně těch s vysokým zatížením a teplotními špičkami až 180 °C. Splňuje standard Volvo 1277.2 a standard NLGI GC-LB.

Vlastnosti

- vysoká tepelná odolnost
- dobrá odolnost proti rázovým zatížením
- velmi dobrá ochrana proti korozi
- velmi dobrá odolnost vůči oxidaci

Specifikace

- DIN 51502: KP2N-30
- ISO 12924: L-XC(F)DIB2

Vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Hodnota/výsledek
Barva	vizuálně		modrá
Základní olej			minerální olej
Zahušťovadlo			lithiový komplex
Teplotní rozsah pro použití		°C	-30 °C až 140 °C (max. +180 °C)
Třída NLGI	ASTM D217 mod		2
Hustota	IP 530	kg/m ³	900
SKF R2F B při 140 °C	SKF		vyhovuje
Penetrace po prohnětení (Pw60)	ISO 2137	0,1 mm	265-295
Bod skápnutí	IP 396	°C	>260
Ochrana proti korozi (EMCOR-TEST)	ISO 11007	stupeň ochrany proti korozi	0 – 0
Viskozita základního oleje při 40 °C	ASTM D7152	mm ² /s	210
Viskozita základního oleje při 100 °C	ASTM D7152	mm ² /s	16
Svařovací síla VKA	DIN 51350:4	N	2800
Odolnost vůči vodě při 90 °C	DIN 51807:1	stupeň posouz.	1-90
Hydraulický tlak při -30 °C	DIN 51805 mod	mbar	< 1 400

(Změny parametrů vyhrazeny)

Doporučujeme zkontrolovat odolnost materiálů přicházejících do kontaktu s mazivem.

Obaly všeho druhu je nutné uschovat pokud možno pod střešou. Při nechráněném skladování venku bez zastřešení je nutné skladovat nádoby s olejem naležato, aby se zamezilo vniknutí vody a zachovala se čitelnost popisku. Produkty by neměly být skladovány při teplotách vyšších než 60 °C. Je nutné je chránit před přímým slunečním zářením nebo mrazem.

za účelem získání informací o zdravotních, bezpečnostních a environmentálních aspektech si lze vyžádat bezpečnostní list. Firma NORDLUB Deutschland GmbH nepřebírá odpovědnost, pokud se produkt používá chybně nebo bez potřebných preventivních opatření, resp. se používá pro jiný než stanovený účel. Pokud má být produkt určen pro jiné než v této produktové informaci definované aplikace, doporučujeme to konzultovat se společností NORDLUB Deutschland GmbH.