

## Informace o výrobku

**GLEIT -μ<sup>®</sup> GL 245**

kluzný lak pro potahování pístů

## Popis výrobku

**GLEIT-μ GL 245** je šedočerný, vypalovací kluzný lak obsahující ředidlo, který je postaven na bázi organického pojiva a s tím sladěné kombinace tuhých maziv.

Po nanesení a vytvrzení **GLEIT-μ GL 245** se na povrchu vytvoří suchý, dobře držící, extrémně tlakově odolný kluzný film, který vykazuje vynikající odolnost olejům a rozpouštědlům a také dobrou antikorozi ochranu.

## Okruhy použití

Pro podmínky použití, kde je požadována čistota od olejů a tuků, kde z důvodu dalšího provozního namáhání je potřebné spolehlivé oddělení kluzných párů, také při extrémních podmínkách nasazení.

**GLEIT-μ GL 245** se zejména osvědčilo jako záběhové mazivo k zabránění tvorby otěru u materiálů z hliníku nebo hliníkových slitin.

## Příklady použití

- Potahování pístů (optimalizace záběhu)
- Vysokoteplotně namáhané matice a šrouby
- pouzdra, čepy, klouby
- mazání strojních součástí v oblasti vysokých teplot

# DODÁVÁ

**Radoslav Hazmuka  
HAZMIOIL - TÁBOR**

[www.hazmioil.cz](http://www.hazmioil.cz)

## Vlastnosti

**suchý, černý, pevně lpící, kluzný film odolný vůči minerálním olejům a rozpouštědlům**

**dobrá odolnost vůči tlaku**

**velmi dobrá oddělovací schopnost**

**dobry záběh i při nízkém zatížení**

**vynikající mazací výkon také za působení vlhkosti**

**konstantní a opakovatelné hodnoty tření**

**vysoká ulpivací schopnost**

**široký okruh teplotního nasazení od -80°C až +300°C**

**zabezpečuje u strojních součástí počitatelné hodnoty tření**

**umožňuje skladování montážně namazaných dílů**

**nabízíme cenově výhodné a profesionálně provedené potažení**

**GLEIT -μ<sup>®</sup>**

speciální maziva a potahování

Výrobce:

Wessely Ges.m.b.H.

Girak-Straße 1, A-2100 Korneuburg

Tel.: 0043/2262/758390 Fax: 0043/2262/7583913

e-mail: [wessely@wessely.co.at](mailto:wessely@wessely.co.at)

<http://www.wessely.co.at>

**Váš partner pro speciální maziva**

## Použití

**GLEIT- $\mu$  GL 245** se používá ve stavu dodání. Nanášení (na očištěné a odmaštěné součásti) je možné provádět sítotiskem nebo prostřednictvím tampónového tisku. Na závěr aplikace se musí kluzný lak vytvrdit. To probíhá při teplotě min. 200°C po dobu nejméně 1 hodiny nebo při 250°C přes 10 min. Tloušťka vrstvy pro **GLEIT- $\mu$  GL 245** je doporučována mezi 10 – 20  $\mu\text{m}$ .

## Zakázkové potažení

Pro konkrétní podmínky nasazení Vám v našem potahovacím závodě provedeme perfektní, cenově výhodné a technologicky odladěné potažení dodaných dílů.

## Poznámky pro použití

- **GLEIT- $\mu$  GL 245** nanášet pouze na čisté povrchy (zbavené nečistot, olejů a tuků)
- Po skončení práce zařízení pro potahování dobře vyčistit
- Ulpivací schopnost **GLEIT- $\mu$  GL 245** na povrchu součástí můžete ještě výrazně zvýšit mechanickou nebo chemickou předúpravou potahovaných povrchů. U hliníku např. anodováním
- pro ředění a čištění je dodáváno **GLEIT- $\mu$  RZ 720**

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.

**Podrobné informace získáte u svého dodavatele  
HAZMIOIL - TÁBOR, Radoslav Hazmuka  
Průběžná 110, 390 02, Tábor - Čekanice  
Tel.: 381 281 925, Fax.: 381 282 154, Mob.: 777 281 925  
Email.: hazmioil@gmail.com WWW.HAZMIOIL.CZ**