

GLEIT- μ [®] HP 513

Bílá tuková sprejová pasta



Popis výrobku

GLEIT- μ HP 513 je homogenní, světle zbarvená pasta s extrémně vysokým podílem synergeticky působících bílých tuhých maziv. Jako nosič bílých tuhých maziv byl zvolen speciálně k tomuto účelu vybraný syntetický olej. Výběr bílých tuhých maziv a jejich podíl v mazivu byl zvolen tak aby **GLEIT- μ HP 513** mohla v mnoha případech nahradit černé pasty. Při rázovém, oscilačním pohybu má **GLEIT- μ HP 513**, oproti černým pastám, dokonce i zřetelnou převahu! Schopnost snášet tlaková zatížení je mimořádná, nebezpečí vzniku vibrační koroze je minimalizováno a mazací schopnost je optimální.

Okruhy použití

GLEIT- μ HP 513 se používá pro mazání strojních součástí zatížených vysokými plošnými tlaky, pro čistou montáž a pro nouzové mazání (také u barevných kovů a ušlechtilé ocele).

GLEIT- μ HP 513 je nejvíce vhodné pro rázová zatížení, při všech třech druzích zatížení (I,II,III) a především u rychle oscilujících aplikací. Pro zlepšení trhavého chování kluzných párů a pro potlačení tvorby vibrační koroze (červená koroze).

GLEIT- μ HP 513 nabízí i při mírných plošných zatíženích nízké hodnoty tření.

GLEIT- μ HP 513 může v mnoha oblastech nahradit černé montážní pasty na bázi grafitu a sirníku molybdeničitého také z důvodu čistoty.

Příklady použití

- ◆ domácí spotřebiče, kluzná a kloubová ložiska, čepy, kolíky, kola, závěsy a kování
- ◆ pohybové šrouby, kuličková pouzdra, kuličkové šrouby, ...
- ◆ pro čisté (bílá barva) aplikace
- ◆ zubové spojky, drážkované hřídele

Vlastnosti výrobku

- široký teplotní okruh použití **-45°C až +110°C** (krátkodobě až 180°C)
- konstantní, nízké hodnoty tření i při nízkých plošných zatíženích
- dobrá antikorozní ochrana a vysoká odolnost vodě
- světlá barva a tím čisté při práci i použití
- vysoká odolnost tlaku
- nepodléhá označovací povinnosti
- vysoká tlaková odolnost
- zabraňuje nebezpečí vzniku tribokoroze
- vhodná i pro barevné kovy
- pro mazání při rázovém, oscilačním pohybu

GLEIT- μ [®] speciální maziva a potahování

Váš partner pro speciální maziva

Použití

GLEIT- μ HP 513 je dodáváno ve 400 ml spreji. Po očištění mazané plochy a po vyprchání použitého ředidla (jako např. naše GLEIT- μ RZ 730), můžete tukovou pastu, po důkladném protřepání spreje, rovnoměrně nanést ze vzdálenosti ca 25 cm. Potom vyčkejte nejméně 5 min. na odpaření použitého ředidla.

Poznámky pro použití

mazané součásti pokud možno co nejdůkladněji očistit
nemíchat s mazivy na jiném základě
**sprejovou dózu před použitím
důkladně protřepat**
nádoby po celkovém vyprázdnění
odevzdejte do sběrného dvora

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhraujeme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.

Radoslav Hazmuka, HAZMIOIL Tábor, Průběžná 110, 39002 Tábor,
Tel.: 381 281 925, 777 281 925, info@hazmioil.cz