

## **FORD SM1C 1021A/WSDMIC234A**

PI-UK 0018

*Plastické mazivo, které splňuje specifikaci FORD SM1C 1021A/WSD M1C 234A*

### **Charakteristika**

<b>Vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Údaje</b>	<b>Zkouška dle</b>
Barva	-	jantarová	-
Struktura	-	hladká	-
Zahušřovadlo	-	lithné mýdlo	
Bod skápnutí	°C	165 min.	ISO 2176
Penetrace po prohnětení	mm/10	310 – 340	ISO 2137
Konzistence	-	1	NLGI
Separace oleje po 7 dnech při 40 °C	% hm.	8 max.	IP 121
Zkouška koroze mědi po 24 h při 50 °C	-	negativní	IP 112
Rozsah pracovních teplot	°C	-40 až +120	-