

WEICHMACHER S 2

PI 3-5063

Změkčovadlo pro gumárenský a plastikařský průmysl

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	6,0	DIN 51 558-1
Hustota při teplotě 15 °C	kg/m ³	920	DIN 51 757
Refrakční index při 20 °C	-	1,507	DIN 51 423-2
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	460	DIN 51 561
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	21	DIN 51 562-1
Bod vzplanutí	°C	265	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-21	DIN ISO 3016
Síra	% hmot.	0,7	DIN 51 400-2
Podíly uhlovodíků podle typu:	% hmot.		DIN 51 378
X _A		13	
X _N		31	
X _P		56	
Viskozitně-hustotní konstanta (VDK)	-	0,855	DIN 51 378
Refakcionsinterzept (Ri)	-	1,048	DIN 51 378