

Dodává



# GLEITMO® SFL 9540

**Kluzný lak**

## **Popis**

GLEITMO SFL 9540 je tvořen vybranou kombinací pevných maziv, organických pojiv a rozpouštědla.

Po vytvrzení vytváří GLEITMO SFL 9540 vysoce přilnavý film pevného maziva odolávající olejům a rozpouštědlům, vysokou tlakovou odolností, dobrou antikorozi ochranou a širokým rozsahem provozních teplot.

## **Přednosti**

- **Rozsah provozních teplot: - 180 až + 300 °C,**
- **vytváří suchý, dobře přilnavý kluzný film,**
- **je odolný vůči rozpouštědlům, ropným olejům a syntetickým kapalinám,**
- **podporuje mazání olejem nebo plastickým mazivem,**
- **umožňuje čistou montáž,**
- **extrémní tlaková odolnost,**
- **dobrá ochrana před korozi,**
- **výrazně zlepšuje zábehové chování součástí mazaných olejem nebo plastickým mazivem.**

## **Oblasti použití**

GLEITMO SFL 9540 slouží ke zlepšení záběhu, chrání před poškozením povrchu a opotřebením, zvláště při vysokých tlacích a nízké kluzné rychlosti, případně je vhodný i k celoživotnostnímu mazání. GLEITMO SFL 9540 se používá především při požadavku mazání za sucha a současně antikorozi ochrany.

GLEITMO SFL 9540 slouží jako náhrada za kadmiování.

Typické oblasti použití jsou ozubená kola, kluzná pouzdra, kluzné čepy, součásti armatur z nerezavějící oceli, součásti řetězů, kluzné díly za vysokých teplot (např. vodící plochy pekařských pecí), armatury na pitnou vodu (např. vřetena).

## **Použití**

Součásti určené k povlakování musí být před nanášením důkladně odmaštěny. Nanášení se může provádět ručně ponorem nebo pomocí automatického stříkacího zařízení. Před nanášením laku musí být plochy suché.

Kluzný lak GLEITMO SFL 9540 musí být před použitím důkladně promíchán!

Kluzný lak GLEITMO SFL 9540 je v originálním balení skladovatelný 12 měsíců.