

ANTICORIT 1-S ANTICORIT 3-S

PI-CZ 0007

Popis

ANTICORIT 1-S a ANTICORIT 3-S jsou směsi rafinovaného ropného oleje a speciálních přísad, které zajišťují dobrou ochranu vůči atmosférické korozi.

Použití

Oleje ANTICORIT 1-S a ANTICORIT 3-S jsou určeny pro antikorozi ochranu výrobků ze železa, jeho slitin a barevných kovů.

Konzervace se provádí za studena nebo za mírného ohřevu.

Nanášení se provádí máčením, nástřikem nebo štětcem.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	ANTICORIT		Zkouška dle
		1-S	3-S	
Hustota	kg/m ³	min. 870	min. 870	ČSN 65 6010
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	13 - 18	52 - 63	ČSN 65 6216
Bod vzplanutí PM	°C	min. 150	min. 180	ČSN 65 6212
Bod tuhnutí	°C	max. - 25	max. - 15	ČSN 65 6063
Číslo kyselosti	mgKOH/g	max. 0,03	max. 0,03	ČSN 65 6070
Obsah popela	%	min. 0,15	min. 0,15	ČSN 65 6010
Korozní zkoušky				
na mědi při 20 °C, 72 hod	stupeň koroze	negativní	negativní	ČSN 42 3001
na oceli při 20 °C, 72 hod.	stupeň koroze	negativní	negativní	ČSN 41 2040