

ANTICORIT MKR 68

PI-F 0020

Popis

ANTICORIT MKR 68 je koncentrát, který tvoří ve vodě velmi stabilní mikroemulzi určenou pro antikorozi ochranu železných materiálů.

Vynikající mazací, chladicí a antikorozi vlastnosti kapaliny ANTICORIT MKR 68 ji předurčují především pro následující použití:

- Hydraulická kapalina se zvýšenou antikorozi ochranou;
- Svařování, profilování a ochrana (3 až 6 měsíců pod přístřeškem) ocelových trubek;
- Kapalina pro zkoušky těsnosti;
- Vodou mísitelná kapalina pro čištění.

Použití

ANTICORIT MKR 68 je používán v koncentraci od 2 do 20 %.

Příprava emulze se provádí pomalým rozpouštěním koncentráту ve vodě za stálého míchání.

Koncentrace = 1,5 × hodnota refraktometru.

Pokyny pro skladování, manipulaci a likvidaci výrobku jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu.

Charakteristika koncentráту

Vlastnosti	Jednotka	Hodnota	Zkouška dle
Vzhled	-	čirá hnědá tekutina	-
Měrná hmotnost při 20 °C	kg/m ³	1067	-
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	35	-
Číslo zásaditosti	-	115	-

Charakteristika 3% emulze ve vodě (tvrdość = 20 °F)

Vlastnosti	Jednotka	Hodnota	Zkouška dle
Hodnota pH	-	9,3	-
Zkouška koroze	-	0/0	NFT 60 186
Zkouška pěnivosti	-	300/200/0/0/250	NFT 60 185