



**HAZMIOIL
TÁBOR**

**PI-L 5- 0118
Strana 1/2**

GLEITMO 940

Kluzný lak

Popis

GLEITMO 940 je vybraná kombinace pevných maziv, organických pojiv a rozpouštědla. GLEITMO 940 vytváří po vytvrzení pevně přilnavý suchý mazací film, odolný olejům a rozpouštědlům. Film je odolný vysokému tlakovému zatížení, má dobré antikoroziční účinky a široký teplotní rozsah použití.

Přednosti

- **Rozsah užitečných teplot: od - 180 do + 300 °C**
- **vytváří suchý, pevně přilnavý kluzný film**
- **je odolné vůči rozpouštědlům, ropnému oleji a syntetickým kapalinám**
- **podporuje mazání olejem nebo plastickým mazivem**
- **umožňuje čistou montáž**
- **je extrémně tlakově odolný**
- **poskytuje dobrou antikoroziční ochranu**
- **výrazně zlepšuje záběhové vlastnosti součástí mazaných olejem nebo plastickým mazivem**
- **je zkoušeno a schváleno pro mazání dílů přicházejících do styku s pitnou vodou (DVGW).**

Oblasti použití

GLEITMO 940 slouží ke zlepšení záběhu, k ochraně před poškozením povrchů a před opotřebením, zejména při vysokém tlaku a nízké kluzné rychlosti, v některých případech také pro trvalé mazání.

GLEITMO 940 se používá zejména tehdy, kdy je vyžadováno suché mazání a současně antikoroziční ochrana.

GLEITMO 940 slouží jako náhrada za kadmiování.

Typické oblasti použití prostředku GLEITMO 940 jsou: ozubená kola, ložisková pouzdra, čepy ložisek, hřídele kluzných ložisek, díly armatur z ušlechtilé oceli, díly řetězů, rozběhové a třecí kotouče, velká šroubení, keramické díly, kluzné díly při vysokých teplotách (například kluzná vedení pekárenských pecí), armatury pitné vody (například vřetena).

Použití

Díly určené k ošetření důkladně odmastit! Nanášení lze provádět manuálně, ponořováním nebo pomocí automatických stříkacích zařízení. Povrchy musejí být při nanášení suché.

Upozornění

GLEITMO 940 musí být před použitím intenzivně promícháno.