

PLANTOCLEAN VR 2882

PI 2-3628

Popis

PLANTOCLEAN VR 2882 je čisticí prostředek na bázi rozpouštědel, složený z esterů získaných esterifikací rostlinných olejů.

PLANTOCLEAN VR 2882 neobsahuje chlorované uhlovodíky ani jiná organická rozpouštědla kromě zmíněných esterů.

PLANTOCLEAN VR 2882 je jen málo prchavý a odpařuje se velmi pomalu. Nezatěžuje tak pracoviště ani životní prostředí.

PLANTOCLEAN VR 2882 je biologicky dobře odbouratelný.

Použití

PLANTOCLEAN VR 2882 je směs velmi účinných esterových olejů a rozpouští v krátké době všechna hrubá znečištění jako jsou tuky, oleje, vosky, živice, asphalt a podobně. Čištění se provádí ponořováním, mechanickým čištěním pomocí textilie nebo kartáče. Je nutné dbát na to, aby všechny povrchy byly rovnoměrně smočeny a opláchnuty. Pohybováním čistěných dílů v čisticí lázni, použitím růžice nebo proudu z čerpadla se čištění urychlí a je účinnější.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	čirá kapalina	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	860	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	145	EN 22 719
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	7,4	DIN 51 562
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	4,4	DIN 51 562

Pro další zvýšení čisticích účinků můžeme prostředek PLANTOCLEAN VR 2882 ohřát. Aby se zamezilo karbonizaci na přehřátých místech, nedoporučuje se používat elektrické topné spirály, ale ohřívání provádět horkou vodou.

PLANTOCLEAN VR 2882 na rozdíl od emulgujících čisticích prostředků za studena neobsahuje žádné tenzidy a je proto čistou vodou jen nedokonale oplachován. Pokud je to nezbytné, může se provádět následné čištění vodnými čisticími prostředky.

PLANTOCLEAN VR 2882 je snášlivý se všemi železnými, barevnými a lehkými kovy.

Snášlivost s plasty je nutné před ošetřením vyzkoušet, neboť některé plasty mají sklon k bobtnání.

Podmínky skladování

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.