

RENOFORM MBO 2439/2

PI 2-4121

Syntetické mazivo na tváření

Popis

RENOFORM MBO 2439/2 je tvářecí mazivo bez obsahu ropného oleje, určené na lisování a hluboké tažení oceli a neželezných kovů. Bezpopelnaté přísady nenapadají kovy ani při zvýšené teplotě.

Přednosti

- *optimalizovaná kombinace nepolárních a polárních základových kapalin,*
- *bezproblémová manipulace i při nízkých teplotách,*
- *snášlivý prakticky se všemi materiály,*
- *snadná aplikace všemi mazacími přístroji,*
- *dobré smáčení kovových povrchů, stabilní olejový film,*
- *vysoký tvářecí výkon díky speciálním přísadám chránícím před opotřebením,*
- *odstranitelné všemi běžnými čisticími prostředky.*

Použití

RENOFORM MBO 2439/2 se používá nezředěný a na díly určené ke tváření jej lze nanášet například válečkem, ponořováním, nástřikem nebo kapací maznicí. V četných případech mohou být zhotovené díly dále zpracovávány bez předchozího odmaštění. Zbytky maziva neovlivňují následné operace, jako například svařování nebo pájení.

RENOFORM MBO 2439/2 je možné tepelně odmašťovat při teplotách 250 °C a vyšších. V tom případě se odmašťování provádí zpravidla pod ochranným plynem.

Pokud je požadováno očištění z jiných důvodů, doporučujeme použít vodné alkalické průmyslové čisticí prostředky RENOCLEAN.

Skladovací podmínky

Skladovat v rozmezí teplot do 0 do + 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	světlá kapalina	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	882	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	48	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	150	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	- 10	DIN ISO 3016