

RENOFORM FB 61

PI 2-4610

Popis

RENOFORM FB 61 je vodou nemísitelný olej na bázi rozpouštědla. Používá se při tažení a lisování. Obsahuje syntetické polární přísady na zvýšení tlakové zatížitelnosti. Neobsahuje chlór.

Použití

RENOFORM FB 61 se používá neředěný pro lehké a středně těžké operace při tažení, lisování a válcování. Je vhodný pro zpracování všech druhů kovových materiálů, zejména lehkých kovů. Po odpaření rozpouštědla neutrální vůně a bez obsahu aromátů zůstává neviditelný film.

Velmi dobrá snášenlivost s mnoha systémy laků umožňuje lakování po tváření zpravidla bez předchozího čištění dílů.

Snášenlivost s určitým lakem nebo s vrstvou oleje RENOFORM FB 61 by měla být předem odzkoušena.

Obrobky ošetřené olejem RENOFORM FB 61 lze pájet nebo svařovat bez předchozího čištění. Nenarušuje účinnost pomocných látek pro letování.

Pokud je očištění nezbytné z jiných důvodů, doporučuje se použití průmyslových čistících prostředků RENOCLEAN.

Vzhledem k obsahu podílu prchavých uhlovodíků, musí být pracoviště dostatečně větráno, případně výpary odsávány.

Podmínky skladování

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 30 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	světlá čirá kapalina	-
Zápach	-	velmi mírný	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	792	DIN 51 757
Bod vzplanutí PM	°C	63	EN 22 719
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	2,1	DIN 51 562
Třída nebezpečnosti - hořlavosti	-	III.	ČSN 65 0201