

RENOFORM UBO 377/9

PI 2-4930

Odpařivé se mazivo na tváření

Popis

RENOFORM UBO 377/9 je vodou nemísitelný olej na bázi rozpouštědel bez obsahu chlóru, určený na tažení a lisování.

Obsahuje polární přísady na zvýšení tlakové zatížitelnosti.

Použití

RENOFORM UBO 377/9 se používá neředěný na tažení, lisování a válcování pro středně obtížné tvářecí postupy.

RENOFORM UBO 377/9 je vhodný při opracování všech druhů materiálů, jako například železa, oceli, barevných a lehkých kovů.

Po odpaření rozpouštědla neutrální vůně a bez obsahu aromátů zůstává neviditelný film.

Dobrá snášenlivost s mnoha systémy laků umožňuje lakování bezprostředně pro tažení většinou bez předchozího očištění obrobku. Rovněž nanesení polyuretanové pěny je možné bez předchozího čištění.

Snášenlivost oleje RENOFORM UBO 377/9 s jednotlivými laky nebo jinými povrchovými vrstvami by měla být předem odzkoušena.

Pokud se vyžaduje čištění dílů z jiných důvodů, doporučujeme použít průmyslové čisticí prostředky RENOCLEAN.

Vzhledem k podílu prchavých uhlovodíků je nutné zajistit dostačující odvětrání případně odsávání pracoviště.

Při teplotách skladování nižších než 10 °C se může stát produkt nehomogenní. Usazené podíly přísad se musí znovu stabilně vmíchat při teplotě nad 20 °C.

Přednosti

- **Snadné nanášení všemi běžnými mazacími přístroji,**
- **nezanechává zbytky,**
- **snášenlivost se všemi kovovými a většinou nekovových materiálů,**
- **bez obsahu aromátů,**
- **toxikologická nezávadnost.**

Podmínky skladování:

Skladovat v rozmezí teplot od + 10 do + 30 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	světlá, čirá kapalina	-
Zápach	-	velmi mírný	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	782	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	> 56	EN 22 719
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	3	DIN 51 562