

RENOFORM MBO 2901 A

PI 2-7572

Popis

RENOFORM MBO 2901 A je vodou nemísitelné syntetické tvářecí mazivo s polárními a EP-přísadami.

Použití

RENOFORM MBO 2901 A je vysoce výkonný olej vhodný pro nejobtížnější operace.

Používá se nezředěný a na díly určené ke tváření jej lze nanášet válečkem, kapací maznicí nebo nástřikem.

RENOFORM MBO 2901 A se používá především na tažení a hluboké tažení, zejména na obtížné tváření konstrukčních dílů pro výrobu automobilů.

RENOFORM MBO 2901 A je snášenlivý se všemi kvalitami plechů, i pozinkovaných a pohliníkových.

Zbytkový film na ošetřených dílech po tažení poskytuje přechodnou antikorozi ochranu během skladování.

Tenký zbytkový film z ošetřených dílů nestéká a nedochází tak k znečišťování výrobních hal.

RENOFORM MBO 2901 A je odstranitelný vodnými alkalickými čisticími prostředky. Doporučujeme použít průmyslové čisticí prostředky RENOCLEAN.

Skladovací podmínky

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	světle hnědá kapalina	
Barva	-	2,5	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m ³	914	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	812	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	> 150	DIN 51 376