

RENOFORM MCP MULTI 1485/1

PI 2-9830

Popis

RENOFORM MCP MULTI 1485/1 je tvářecí mazivo bez obsahu ropných olejů, mísitelné s vodou, používané při beztliskovém opracování nebo obrábění prostých ocelí i ocelí s povrchovou úpravou, například pozinkovaných ocelových plechů.

RENOFORM MCP MULTI 1485/1 obsahuje vysokomolekulární uhlovodíky v kombinaci s estery a antiko-rozními přísadami.

Použití

RENOFORM MCP MULTI 1485/1 se obvykle používá neředěný, ale může být v závislosti na materiálu a podmínkách tváření použit i zředěný vodou.

RENOFORM MCP MULTI 1485/1 lze nanášet štětcem, nástřikem, válečkováním nebo pomocí válců.

Součásti vyrobené za použití prostředku RENOFORM MCP MULTI 1485/1 jsou přechodně chráněny před korozi.

RENOFORM MCP MULTI 1485/1 je odstranitelný vodnými odmašťovacími prostředky.

Doporučujeme vodné alkalické průmyslové čisticí prostředky RENOCLEAN.

Podmínky skladování

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	krémová pasta	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	980	DIN 51 757
Penetrace	0,1 mm	440	DIN ISO 2137
Hodnota pH	-	9,5	DIN 51 369
Korozní účinky			
Klimatická komora	cykly	> 15	DIN 51 386
Sandwichtest při RT	dny	> 15 bez koroze	FLV *)
Volné působení povětrnostních podmínek	týdny	> 12 bez koroze	FLV *)

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS