

## ANTICORIT LSB

PI 3-4035

### Popis

ANTICORIT LSB je speciální ochranný antikorozní prostředek vyvinutý pro konzervaci velkých valivých ložisek. Je kombinací aktivních ochranných antikorozních složek a tixotropních filmotvorných látek.

ANTICORIT LSB splňuje speciální požadavky výrobců valivých ložisek na antikorozní ochranu. Je snášelnivý s domazávacími prostředky.

ANTICORIT LSB poskytuje prvotní mazání a tlumí hluk.

ANTICORIT LSB vytváří nescapávající film; tím zachovává antikorozní ochranu, neznečišťuje obal a umožňuje příjemnou manipulaci při montáži ložisek.

### Použití

ANTICORIT LSB se používá pro konečnou konzervaci valivých ložisek a nanášení za studena je jednoduché. Provádí se nástřikem, ponořováním nebo ručně.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Bod vzplanutí	°C	205	DIN ISO 2597
Viskozita při 50 °C	mm <sup>2</sup> /s	78	DIN 51 562
<b>Antikorozní účinky (St 1405)</b>			
Kondenzační komora	h	500	ASTM D 1748
Solná komora	h	240	DIN 50 021
Klimatická komora	cykly	min. 50	DIN 50 017 KFW
Roll - test	-	vyhovuje	SKF-AV-D-25
<b>Ruční doteková koroze</b>			
Pořadí: dotek ruky / olej	-	vyhovuje	SKF-AV-D-25
Pořadí: olej / dotek ruky	-	vyhovuje	SKF-AV-D-25
Korozní účinky na mosazi Ms 63/50 °C	-	0	DIN 51 811
Neutralizační číslo po stárnutí / 1000 h / 100 °C	mgKOH/g	1,5	SKF-AV-D-25
Obsah cizích látek	% hmotnosti	< 0,03	DIN 51 592
Tloušťka vrstvy	µm	min. 10	SKF-AV-D-25