

ANTICORIT DFW 2 A III A

PI 3-4092

Popis

ANTICORIT DFW 2 A III A je ochranný antikorozní prostředek obsahující rozpouštědlo 3. třídy nebezpečnosti s velmi nízkým obsahem aromátů.

Vytváří měkký voskovitý film, který má výborné ochranné antikorozní účinky a intenzivně odpuzuje vodu.

Má jen nepatrný zápach, je stabilní vůči vnášeným kyselým a zásaditým látkám. Je velmi vydatný.

Je k dispozici také ve verzi DFW A III A, kdy vytváří ochranný film o tloušťce cca 1 μm .

Použití

ANTICORIT DFW 2 A III A se nanáší zpravidla ponořováním v lázni, může se ale nanášet i nástřikem.

ANTICORIT DFW 2 A III A se používá na rychlé oschnutí a současně konzervaci kovových součástí a nástrojů, zejména po galvanickém zušlechťování a mycích procesech pro mezikonzervaci a ke konečné konzervaci.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	5	DIN ISO 2049
Bod vzplanutí	°C	63	DIN EN 22 719
Hustota při 15 °C	kg/m ³	843	DIN 51 757
Hmotnost filmu	g/m ²	1,8	FLV – F 3 *)
Zbytek po odpaření	%	31	FLV – V 1 *)
Podíl aromátů v rozpouštědle	%	< 0,5	DIN 51 378
Antikorozní účinky (RR St 1405)			
Kondenzační komora	h	> 240	ASTM D 1748
Solná komora	h	48	DIN 50 021 SS
Klimatická komora	cykly	45	DIN 50 017 KFW

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS