

## ANTICORIT DFW 15 A III A

PI 3-4133

### Popis

ANTICORIT DFW 15 A III A je ochranný antikorozní prostředek odpuzující vodu (Dewatering-Fluid). Vytváří velmi tenký voskovitý a na dotek pevný film. Má vynikající antikorozní vlastnosti a intenzivně odpuzuje vodu. Obsahuje rozpouštědlo III. třídy nebezpečnosti. Je velmi vydatný a je stabilní vůči kyselému a alkalickému znečištění.

### Použití

ANTICORIT DFW 15 A III A se osvědčil zejména v ponorných lázních, lze jej však nanášet i nástřikem.

Je určen pro rychlé osušení a současnou konzervaci kovových součástí a nástrojů, zejména po galvanickém zušlechťování po mycích procesech a pro konečnou konzervaci nebo mezikonzervaci.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	3	DIN ISO 2049
Bod vzplanutí	°C	63	EN 22 719
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	805	DIN 51 757
Hmotnost filmu	g/m <sup>2</sup>	0,3	FLV *) F 3
Zbytek po odpaření	%	8,5	FLV *) V 1
Podíl aromátů v rozpouštědle	%	< 0,5	DIN 51 378
<b>Antikorozní účinky (RR St 1405)</b>			
Kondenzační komora	h	> 190	ASTM D-1748
Solná komora	h	8	DIN 50 021 SS
Klimatická komora	cykly	> 12	DIN 50 017 KFW

\*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS