

Produkt- I N F O R M A C E



ANTICORIT MKR 1

PI 3-4176

Popis

ANTICORIT MKR 1 je emulgující antikoroziční prostředek na bázi ropného oleje.

ANTICORIT MKR 1 má dobré náběhové vlastnosti, emulze je stabilní i při 80 °C, poskytuje dlouhodobou antikoroziční ochranu ve vodní fázi (tlaková voda) nebo při následném ošetření fosfátovaných dílů, poskytuje dlouhodobou ochranu proti rezivění v suchém prostředí.

Vytváří nelepivý a netvrdnoucí film.

Použití

ANTICORIT MKR 1 se používá jako emulze v koncentraci 5 až 20 % při provozních teplotách do 70 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	5,0	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m ³	930	DIN 51 757
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	180	DIN 51 562
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	60	DIN 51 562
Hmotnost filmu 10 % emulze, 70 °C	g/m ²	2,5	FLV F 1 *)
Hodnota pH, emulze 10 % s MLW **)	-	9,1	DIN 51 369

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS

**) MLW = mannheimská vodovodní voda