

ANTICORIT DFW 32-2

PI 3-4222
předběžná

Popis

ANTICORIT DFW 32-2 je ochranný antikorozní prostředek na bázi technického benzínu III. třídy nebezpečnosti s nízkým obsahem aromátů, odpuzující vodu.

ANTICORIT DFW 32-2 vytváří voskovitý film poskytující vynikající antikorozní ochranu.

ANTICORIT DFW 32-2 se používá pro rychlé osušení, mezikonzervaci a konečnou konzervaci kovových dílů. Je vhodný zejména pro antikorozní ochranu trubek.

Použití

ANTICORIT DFW 32-2 se nanáší máčením nebo nástřikem.

ANTICORIT DFW 32-2 je skladovatelný v uzavřeném originálním obalu při teplotě 5-40 °C minimálně 3 roky.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	4,0	DIN ISO 2049
Bod vzplanutí PM	°C	65	DIN EN 22 719
Hustota při 15 °C	kg/m ³	806	DIN 51 757
Hmotnost filmu	g/m ²	0,7	FLV-F 3 *)
Zbytek po odpaření	%	17,4	FLV-V 1 *)
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	3	DIN 51 562
Odpuzování vody - zkouškou na plechu	s	20	FLW-W 9 *)
Odstranitelnost	-	vyhovuje	VW 52.02
Korozní účinky			
Solná komora	h	24	DIN 50 021 SS
Klimatická komora	cykly	32	DIN 51 386-1

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS