

## ANTICORIT DFL 325/5 M

PI 3-4253

### Popis

ANTICORIT DFL 325/5 M je transparentní ochranný antikorozi lak na bázi technického benzínu 3. třídy nebezpečnosti s nízkým podílem aromátů.

ANTICORIT DFL 325/5 M se vyznačuje rychlým zasycháním a nepatrnou tloušťkou filmu. Film je odolný vůči odírání a nárazům, lze jej přelakovat, je stabilní vůči zředěným kyselinám, louhům a rozpouštědlům.

ANTICORIT DFL 325/5 M poskytuje ve srovnání s obvyklými laky podstatně lepší antikorozi ochranu.

ANTICORIT DFL 325/5 M se používá v případě, kdy obrobky, stroje a součásti mají být chráněny před korozi mechanicky zatížitelným a na omak pevným lakem a kdy nelze použít antikorozi oleje, případně vosky.

Po úplném zaschnutí filmu lze ANTICORIT DFL 325/5 M z ošetřených dílů odstranit pouze běžnými odlakovacími prostředky.

### Použití

ANTICORIT DFL 325/5 M se nanáší ponorem, nástřikem nebo štětcem.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
		kalný, světle hnědý	
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	840	DIN 51 757
Viskozita při 20 °C	mm <sup>2</sup> /s	3	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	60	DIN ISO 2592
Zbytek po odpaření 3h/140 °C	%	17	FLV-V 1 *)
Hmotnost filmu			
hladký plech	g/m <sup>2</sup>	1	FLV-F 3 *)
automobilový plech	g/m <sup>2</sup>	2	FLV-F 3 *)
Ochrana proti korozi (St 1405)			
Klimatická komora	cykly	> 5	DIN 50 017 KFW
Solná komora	h	4	DIN 50 021 SS

\*) FLV = laboratorní předpis společnosti FUCHS