

Produkt- I N F O R M A C E



ANTICORIT P 13

PI 4150

Popis

ANTICORIT P 13 je nízkoviskózní ochranný antikorozní olej bez obsahu rozpouštědla, který byl vyvinut speciálně na konzervaci valivých ložisek.

ANTICORIT P 13 může být nanášen máčením nebo nástřikem. Vytvořený film je snášenlivý s mazivy na bázi ropných olejů a zpravidla nemusí být odstraněn. Odstranění je ale možné středně alkalickými nebo neutrálními čistícími prostředky.

Použití

ANTICORIT P 13 je určen především na konzervaci malých valivých ložisek.

Vzhledem k nízké viskozitě má ANTICORIT P 13 vynikající smáčecí vlastnosti. Krátká doba odkapání umožňuje rychlé zabalení. Vzhledem k tomu, že neobsahuje rozpouštědla, nehrozí nebezpečí vznícení na pracovišti.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	3,5	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m ³	880	DIN 51 757
Index lomu při 20 °C	-	1,476	DIN 51 423
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	11,5	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	115	DIN ISO 2592
Hmotnost filmu máčením po 5 minutách	g/m ²	10	Metoda SKF
po 15 minutách	g/m ²	6	“
po 1 hodině	g/m ²	3	“
po 2 hodinách	g/m ²	2,5	“
Klimatická komora (valivá ložiska SKF, nezabalená)	cykly	100	DIN 50 017