

# Produkt- I N F O R M A C E



## ANTICORIT 5 F

PI 4169

### Popis

ANTICORIT 5 F je ochranný antikorozi olej na bázi ropných olejů. Obsahuje vybrané inhibitory koroze, neobsahuje barium ani rozpouštědla.

ANTICORIT 5 F splňuje dodací předpis Mercedes-Benz DBL 6757.

ANTICORIT 5 F je velmi dobře odstranitelný vodnými neutrálními a alkalickými čistícími prostředky.

Odstranitelnost odpovídá předpisu VW 52.02.

### Použití

ANTICORIT 5 F se používá na plechy válcované za studena, pásy a jiné polotovary, dále na tenké dráty a jako leštící olej na tyče po tažení a velmi jemném obrábění.

Nanášení se provádí mazacími přístroji, postřikem nebo válečkováním.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška
Číslo barvy	-	4	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	905	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	29	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	185	DIN ISO 2592
Neutralizační číslo	mgKOH/g	1,9	DIN 51 558
Číslo zmýdelnění	mgKOH/g	3,1	DIN 51 559
Bod tuhnutí	°C	- 24	DIN ISO 3016
Hmotnost filmu	g/m <sup>2</sup>	6,9	FLV *) - F 3
<b>Antikorozi zkoušky</b>			
Klimatická komora - test s plechy RR St 1405	cykly	> 10	DIN 51 386
Solná komora - test s plechy RR St 1405	h	> 24	DIN 50 021

\*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS