



**HAZMIOIL
TÁBOR**

**PI-L 5-0178
Strana 1/2**

GLEITMO 950

Kluzný lak

Popis

GLEITMO 950 je kluzný lak tvrdnoucí za tepla, který obsahuje vybraná pevná maziva a pojiva.

GLEITMO 950 vytváří na povrchu kovů pevně přilnavý kluzný film s vynikajícími mazacími a ochrannými anti-korozními vlastnostmi.

Je odolný zejména proti opotřebením a odírání, proti rozpouštědlům a ropnému oleji.

Je vhodný pro široký rozsah teplotního použití.

GLEITMO 950 je velmi odolný proti mnoha chemicky agresivním látkám.

Vlastnosti

- rozsah užitečných teplot: - 180 až + 200 °C
- vytváří suchý, pevně přilnavý kluzný film
- poskytuje velmi dobrou antikorozi ochranu
- je odolný proti rozpouštědlům, ropnému oleji a syntetickým kapalinám
- neodírá a neatírá se
- používá se pro celoživotnostní mazání
- poskytuje vynikající mazací vlastnosti
- odolává nejvyšším tlakům
- dodává povrchům dekorativní charakter.

Radoslav Hazmuka, " HAZMIOIL TÁBOR" Průběžná 110, 390 02 Tábor, Tel.:381 281 925, 381 281 311, 381 282 154, Fax.:381 282 154, Mobil.:777 281 925

Oblasti použití

GLEITMO 950 se používá pro celoživotnostní mazání při středním a vysokém tlakovém zatížení, jakož i při pomalé kluzné rychlosti (kluzná ložiska). Mazání nastavovacích mechanismů (vřetena a kluzná vedení) a těch částí strojů, kde se vyžaduje suché mazání a dobrá antikorozi ochrana.

Použití

Díly, určené k ošetření, musejí být před nanášením důkladně odmaštěny rozpouštědlem. Povrchy musejí být před nanášením laku suché.

Pro zvýšení přilnavosti a tím i životnosti se doporučuje fosfátování, leptání a pískování povrchů.

Důležité upozornění!

Pro dosažení rychlejšího schnutí a lepší přilnavosti laku se doporučuje před nanášením díly předehřát na teplotu cca 60 - 80 °C.

GLEITMO 950 se musí před použitím dobře promíchat!

Nanášení se provádí nástřikem nebo máčením.

Bezpečnostní pokyny jsou uvedeny v Bezpečnostním listu.