



**HAZMIOIL
TÁBOR**

PI-L 5-0293

GLEITMO 935

Kluzný lak se sulfidem molybdeničitým na vodní bázi

Popis

GLEITMO 935 je vodný kluzný lak na bázi organického pojiva, zasychající na vzduchu. Účinnou mazací složkou je synergicky působící kombinace pevných maziv s převažujícím podílem sulfidu molybdeničitého. GLEITMO 935 tvoří po vytvrzení rovnoměrný, dobře přilnavý, suchý mazací a na dotek pevný film, odolný ropným olejům, který navíc poskytuje antikorozi ochranu.

Přednosti

- **Rozsah užitečných teplot: - 180 až + 250 °C**
- **má uvolnění pro použití v kyslíkových armaturách do 60 °C a do 25 barů (uvolnění BAM je k dispozici)**
- **vytváří suchý pevně přilnavý kluzný film s ochrannými antikorozi účinky**
- **je odolný nejvyšším zatížením v širokém teplotním rozsahu**
- **jeho použití je jednoduché a úsporné**
- **umožňuje dlouhou životnost**
- **při zkouškách těsnosti nezpůsobuje znečištění**
- **zamezuje trhavému kluznému pohybu.**

Oblasti použití

Prostředek GLEITMO 935 byl speciálně koncipován pro kryty závitů kyslíkových lahví, kluzné a vodící dráhy, nastavovací mechanismy a šrouby za přítomnosti kyslíku.

Použití

GLEITMO 935 lze nanášet na pečlivě odmaštěné kluzné plochy nástřikem, máčením, štětcem nebo válečkem. Většinou stačí ošetřit jednu z kluzných ploch, je nutné vyhnout se otřepům a ostrým hranám. GLEITMO 935 se musí před nanášením důkladně promíchat. V případě potřeby může být kluzný lak zředěn demineralizovanou vodou. Předehřáté povrchy umožňují rychlé schnutí a tvorbu filmu, zdrsňené povrchy zvyšují přilnavost a životnost lakového filmu.

Upozornění

Společnost Messer Griesheim označila GLEITMO 935 materiálovým číslem 77030601.

GLEITMO 935 je skladovatelné v uzavřeném originálním balení při teplotě místnosti 12 měsíců.

Chránit před mrazem!

GLEITMO 935.DOC