

ANTICORIT VCI FE P

Strana 1/2

Antikoroziční papíry na železo a ocel

Vlastnosti

ANTICORIT VCI FE P je řada ochranných antikorozičních papírů, které se používají na železo a ocel. Při přítomnosti jiných, než zde uvedených kovů, musí být přezkoušena snášenlivost.

Oblasti použití

- Přesné díly
- Motory
- Stroje
- Nářadí
- Díly a příslušenství vozidel
- Náhradní díly
- Dráty
- Šrouby a jiné díly z oceli a železa

Použití

Chráněné díly musí být čisté, zbaveny otisků prstů a jiných zbytků. Musí být úplně a co možná nejtěsněji zabaleny.

Sypké materiály a malé díly nemusí být baleny jednotlivě. Stačí vyložit krabici papírem ANTICORIT VCI FE P a těsně uzavřít.

Při použití na pracovišti je třeba zajistit, aby papírem vylučovaný plyn nebyl odsáván silným prouděním vzduchu (průvanem).

Doba ochrany

Vnitřní skladování: minimálně 24 měsíců
Venkovní skladování: minimálně 6 měsíců
(chráněno před mokrem)

Kovy	Ochranné vlastnosti
Železo a ocel	Plná ochrana jak parní fází, tak kontaktem s papírem
Hliník	Nedoporučuje se
Galvanicky pozinkované součásti	Nedoporučuje se
Měď	Pasivní
Mosaz (s max. obsahem zinku do 20 %)	Pasivní
Mosaz (s obsahem zinku > 20 %)	Nedoporučuje se
Bronz	Pasivní
Stříbro	Nedoporučuje se
Zinek, kadmium, nikl, i jako galvanické povlaky	Nedoporučuje se
Olovo, antimon, slitiny bílých kovů, pájky, slitiny hořčíku	Nedoporučuje se

Naše laboratoř je k dispozici pro zkoušky ochranné účinnosti.

Charakteristika

Výrobek	Základní papír g/m ²	Chemikálie g/m ²	PE g/m ²	Celková hmotnost g/m ²	Hodnoty pH extraktu
ANTICORIT VCI FE P-50	38 - 42	10 - 13	-	48 - 55	8,6 - 9,0
ANTICORIT VCI FE P-70	58 - 62	10 - 13	-	68 - 75	8,6 - 9,0
ANTICORIT VCI FE P-90 PE	58 - 62	10 - 13	14 - 16	82 - 91	8,6 - 9,0
ANTICORIT VCI FE P-110 K	87 - 93	15 - 20	-	102 - 113	8,6 - 9,0
ANTICORIT VCI FE P-170 B	145 - 155	10 - 13	-	155 - 168	8,6 - 9,0

Sortiment

ANTICORIT VCI FE P-50	hladký papír bez povlaků
ANTICORIT VCI FE P-70	hladký papír bez povlaků
ANTICORIT VCI FE P-90 PE	jednostranně laminováno polyetylénem
ANTICORIT VCI FE P-110 K	krefování 50 %
ANTICORIT VCI FE P-170 B	jednostranně laminováno bitumenem.

Jiné gramáže na vyžádání.