

Produkt-

INFORMACE



SOK ECO

PI-L 2357

Separáčn i prostředek na beton pro v yřkov e a pozemn i stavby a pro v yrobu betonov ych d il 

Popis

SOK ECO je fyzik ln e-chemicky reaguj c i separa n i prostředek na beton, vhodn y pro vřechna nas kav a i nenas kav a bedn n i.

Přednosti

- bez obsahu uhlovod k  (ropn ho oleje)
- z kladov e esterov e oleje neovlivn uj i  ivotn i prostřed i
- u itn a teplota do 50  C (teplota bedn n i)
- univerz ln i pou itelnost
- zamezuje tvorb e p r 
- umo n uje  ist e a stejnorod e povrchy
- neovlivn uje p ilnavost om tky, lepidel a nat r 
- rychl a biologick a odbouratelnost
- m a prop j eno ekologick e ozna en i „Modr y and l“ („Blauer Engel“ - RAL UZ 64).

Oblasti pou it i

SOK ECO je vhodn y pro vřechny druhy bedn n i, např iklad ze dřeva, tř skov ych desek s plastov ym povrchem, oceli atd.

Pou it i

SOK ECO se nan ř i na  ist e a such e bedn n i v tenk e a rovnom rn e vrstv e řt tcem nebo vhodn ym rozprařovac im zař zen m (Teejet - D se SS 800067).

Spotřeba:	nenas�kav�a bedn�n�i	20 - 30 m ² /l
	nas�kav�a bedn�n�i	15 - 20 m ² /l

Vzhledem k ekologick emu zpracov n i by m la b t teplota produktu př  pou it i > 5  C.

SOK ECO se nesm i ředit vodou, olejem nebo rozpouřt edlem - v yrobek je př ipraven y k pou it i.

Doporu en i

- skladovac i teplota nesm i b t ni ř i ne  + 10  C
- doba skladov n i by nem la překro it 1 rok
- sudy skladovat vle e
- po odebr n i produktu obaly dobře uzavř it.

Dalř i pokyny

Řidte se vodohospod řsk ymi předpisy a doporu en m Listu bezpe nostn ch  daj !

Ve vřech př ipadech pou it i mus i b t předem provedeny zkouřky, neboť m stn i a materi lov e podm nky r zn e ovlivn uj i kvalitu povrchu betonu a spotřebu separa n iho prostředku. Před pou it im mus i b t provedena zkouřka sn řenlivosti s barevn ymi nat ry a plasty na bedn c ich materi lech.

Nepatrn e barevn e odchylky jsou pro tento produkt specifick e a nem j i vliv na jeho kvalitu a  innost.