

## RENOFORM MCP MULTI 1485/25

PI 2-2805

### Popis

RENOFORM MCP MULTI 1485/25 je vodou mísitelné mazivo na tažení bez obsahu pigmentu, určené pro obtížné tváření ocelových a pozinkovaných ocelových plechů.

RENOFORM MCP MULTI 1485/25 svými vlastnostmi a obsaženými základovými surovinami odpovídá všeobecným požadavkům DB 6859.

### Použití

RENOFORM MCP MULTI 1485/25 je vodou mísitelné tažné plastické mazivo vhodné pro střední až obtížné tažení karosářských plechů.

Nanáší se jako neředěný koncentrát nebo zředěný vodou pomocí štětce, válečku nebo nástřikem.

Mazivo RENOFORM MCP MULTI 1485/25 je odstranitelné neutrálními nebo alkalickými čistícími prostředky nastříkáním nebo máčením.

Doporučuje se použití vodných alkalických průmyslových čistících prostředků RENOCLEAN.

Po odpaření podílu vody vznikne olejovitý, povrchově vysychající film, chránící po dobu několika týdnů před korozí.

### Podmínky skladování

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

### Charakteristika

| Vlastnosti                                   | Jednotka       | Údaje                  | Zkouška dle  |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|
| Vzhled                                       | -              | homogenní světlá pasta | -            |
| Zápach                                       | -              | velmi mírný            | -            |
| Doba výtoku 4 mm                             | s              | 60                     | DIN 53 211   |
| Hodnota pH                                   | -              | 9,3                    | DIN 51 369   |
| <b>Korozní účinky</b>                        |                |                        |              |
| Klimatická komora                            | cykly          | > 15                   | DIN 50 017   |
| Působení klimatických vlivů po dobu 12 týdnů | změny          | žádné                  | FLV - F 9 *) |
| Odstranitelnost                              | odmaštění      | bez tuku               | VAW 52.02    |
| Snášenlivost KTL                             | tvorba kráterů | žádná                  | -            |

\*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS

\*\*) KTL = katalytické lakování v lázni