

RENOFORM MCP MULTI 631 Z

PI 2-9970

Popis

RENOFORM MCP MULTI 631 Z je vysoce výkonné mazivo na tažení a hluboké tažení pozinkovaných a nepozinkovaných ocelových plechů.

RENOFORM MCP MULTI 631 Z je ředitelný vodou a neobsahuje žádné pigmenty. Vzniklý mazací film má tixotropní vlastnosti, což znamená, že z nakloněných ploch nestéká.

Použití

RENOFORM MCP MULTI 631 Z se používá jako koncentrát nebo s příměsí vody do 20 % při obtížném tažení karosářských dílů.

RENOFORM MCP MULTI 631 Z nevytváří bílou korozi. Zabraňuje tvorbě koroze i u hustě nastohovaných lisovaných dílů. Zbýlý film umožňuje meziskladování pod přístřeškem po dobu několika týdnů.

RENOFORM MCP MULTI 631 lze z ošetřených dílů odstranit po meziskladování nebo tepelném opračování vodnými alkalickými průmyslovými čisticími prostředky RENOCLEAN a to máčením v ponorné čistící lázni nebo nástřikem.

Podmínky skladování

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	světlá pasta	-
Vůně	-	příjemná	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	989	DIN 51 757
Doba výtoku tryskou 8 mm při 20 °C	s	30 ± 5 *)	FLV-A 9 *)
Hodnota pH - nezředěného prostředku	-	9,0	DIN 51 369
Hodnota pH - 50 % roztoku	-	9,2	DIN 51 369
Antikorozní vlastnosti			
Klimatická komora	cykly	10	DIN 51 386-1
Snášlivost se zinkem 21 d	Sandwich-test	nenapadeno	P - VW
Odstranitelnost čerstvého prostředku	smývatelnost	100 %	P - VW 52.02
Odstranitelnost, 5 min/160 °C	smývatelnost	100 %	P - VW 52.02
Obsah vody	%	50 ± 5 *)	DIN ISO 3733
Stabilita při skladování 90 dní, 5 - 30 °C	změny	stabilní	FLV-E 9 *)

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS

*) typické hodnoty